

Aluminium-Platten

- EN 573-3 / 485-1-2-4

Die angegebenen Zahlen sind z. T. Richtwerte bis ca. 80 mm Dicke.

Zulässige thermische Belastung

(ohne nennenswerte Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften)

Bei Kurzeinwirkung bis 2 h	175°C	170°C	180°C	160°C
Werkstoffe nach DIN 1745/1	AlMg4,5Mn, F28	AlMgSi1, F30	AlCuMg1, F39	AlZnMgCu0,5, F45